



# LITHOMEX

- binds every stone together

## Udbudstekst til Lithomex styrkefuge L50

Belægninger til tung trafik skal fuges med let permeabel 2 komponent styrkefuge med ovntørret kvartssand som Lithomex L20 og ilægning iht. producentens anvisninger.

### Beskrivelse:

2-komponent styrkefuge med ovntørret kvartssand til tung trafikbelastning

### Egenskaber:

Tåler tung trafikbelastning

Hærder til en hård og fast fuge

Ukrudtsfri og permeabel fuge

Minimering af de fremadrettede driftsomkostninger

Modstår suge-/fejmaskiner max. 3000 kg.

Tåler frost, saltning og UV

Hæfter til belægningen

**Farve:** Sort, natur eller grå

**Fugebredde:** 8 – 50 mm

**Fugedybde:** 2 x fugebredde dog min 30 mm.

**Fugedybde ved trafikbelastning:** min. ½ stenhøjde

**Vægtfylde:** 1,80 g/cm<sup>3</sup>

**Brugsstyrke:** 50 MPa, fuld hærdet

**Bindemiddel:** 2 komponent harpiks-lim (hærder + resin)

**Produktionsland:** DK