



LITHOMEX

- binds every stone together

Udbudstekst til Lithomex styrkefuge L15

Belægninger til middeltung trafik skal fuges med let permeabel 2 komponent vandemulgerbar styrkefuge med ovntørret kvartssand som Lithomex L15 og ilægning iht. producentens anvisninger.

Beskrivelse:

2-komponent styrkefuge med ovntørret kvartssand til let trafik.

Blandes til en homogen masse i en tvangsblender iht. producentens anvisninger.

Den færdigblandede fugemasse **MÅ IKKE udsættes for vand før efter endt hærdning.**

Egenskaber:

Tåler middeltung trafikbelastning svarende til tung varebil

Hærder til en hård og fast fuger

Ukrudtsfri og permeabel fuger

Minimering af de fremadrettede driftsomkostninger

Modstår suge-/fejmaskiner

Tåler frost, saltning og UV

Hæfter til belægningen

Farve: Natur, grå eller sort

Fugebredde: 3 – 30 mm

Fugedybde: 2 x fugebredde dog min 30 mm.

Fugedybde ved trafikbelastning: min. ½ stenhøjde

Vægtfylde: 1,30 g/cm³

Brugsstyrke: 15 MPa, fuld hærdet

Bindemiddel: 2 komponent harpiks-lim (hærder + resin)

Produktionsland: DK